



VAPOZINC PERF

Natte structurée avec film hautement perméable à la vapeur d'eau
sous Avis Technique n° 5.1/21.2.587_V2_E1 publié le 18/10/24

La natte structurée VAPOZINC PERF est une sous-couche de désolidarisation permettant d'évacuer une présence d'humidité entre la sous-construction et la couverture en zinc RHEINZINK. Elle est indiquée pour une pose sur des supports plans agglomérés en bois ou panneaux composites.

Facilité de pose

Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV)

Réduction du bruit

Étanchéité eau/air

Pérenniser la couverture en zinc

La natte VAPOZINC PERF est une couche de désolidarisation composée d'un monofilament structuré en polypropylène sur un film hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV).

Cette natte structurée est parfaite pour vos couvertures en zinc RHEINZINK ayant une pente comprise entre 10 % et 173 %.

VAPOZINC PERF a pour intérêt principal de rendre compatible un support qui ne l'est pas pour la couverture en zinc. Se plaçant entre la couverture à joint debout en zinc RHEINZINK et le support compatible ou non, elle assure aussi l'évacuation de l'humidité. Les problèmes de condensation et d'oxydation s'en trouvent grandement réduits. La natte atténue également le bruit causé par la pluie ou la grêle.

Caractéristiques

Poids du rouleau :	20,8 kg
Surface utile	35 m ²
Largeur du rouleau :	1,5 m
Longueur du rouleau :	25 m
Grammage :	env. 500 g/m ²
Résistance à la rupture en traction :	Longueur : 310 N Diagonale : 215 N
Résistance à la déchirure au clou :	Longueur : 170 N Diagonale : 190 N
Étanchéité à l'eau :	Classe W1 selon norme EN 12311-1
Perméance :	5,54 g/m ² .h.mmHg
Valeur S _d :	0,02 m
Température d'utilisation :	>-5°C
Résistance en température :	-20°C à +80°C
Classification au feu :	E selon norme EN 13501



Construction de toiture ventilée avec support en panneaux de particules et isolation thermique entre les chevrons.



Retrouvez plus d'information et d'inspiration sur www.rheinzink.fr

RHEINZINK FRANCE SAS · 796 Rue de la République · 42590 Neulise · France · Tél. : +33 4 77 66 42 90 · contact@rheinzink.fr